

HOSKO GmbH
Im Lipperfeld 25
46047 Oberhausen
T: +49 208 8213176-0
F: +49 208 8213176-9
E: info@hosko.de

Technisches Datenblatt

HOSKO Basic

15.01.2020

Produktbeschreibung: Calciumhydrosilikat, granuliert

Chemische Analyse

SiO ₂	55		%
CaO	27	- 33,5	%
Al ₂ O ₃	0,4	- 3	%
MgO	0,33	- 1	%
Fe ₂ O ₃	0,1	- 1	%
TiO ₂	0	- 0,07	%
K ₂ O	0	- 0,04	%

Technische Daten

Feuchtigkeit	14	%	
Schüttgewicht	450	g/l	
Absorption	Wasser	69	%
Absorption	Öl	57	%
pH	9,5	- 11	
Glühverlust	10	%	

Siebanalyse

			Durchschnitt	
> 6,3	mm		2,5	%
3,15	- 6,3	mm	49	%
1	- 3,15	mm	36	%
0,5	- 1	mm	5	%
0,125	- 0,5	mm	6	%
<0,125	mm		1,2	%

Die o.g. Werte sind vom Labor ermittelte Durchschnittswerte