

HOSKO GmbH
Im Lipperfeld 25
46047 Oberhausen
T: +49 208 8213176-0
F: +49 208 8213176-9
E: info@hosko.de

Technisches Datenblatt

HOSKO Supersorb

Produktbeschreibung: Attapulgit granuliert, kalziniert

Chemische Analyse (ca.)

SiO ₂	70,9	%
Al ₂ O ₃	14,1	%
Fe ₂ O ₃	5,3	%
MgO	5,7	%

Technische Daten (ca.)

Schüttgewicht	550	g/l
Absorption	Wasser	130 %
Absorption	Öl	85 %
pH	9 ±0,5	

Siebanalyse

Durchschnitt

> 4 mm	0	%
4 – 0,5 mm	32	%
0,5 - 0,125 mm	68	%

Die o.g. Werte sind vom Labor ermittelte Durchschnittswerte